


Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67  
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Фактический адрес испытательного лабораторного центра:  
347810, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, дом 79

Аттестат аккредитации  
РОСС RU.0001.510876  
Дата включения  
аккредитованного лица  
в реестр 22.07.2016г.





ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01/3063-В от 19.09.2018г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: АО «Владимировский карьер тугоплавких глиин», ИНН 6148005499, ОГРН 1026102160303.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): АО «Владимировский карьер тугоплавких глиин», 346376, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (карьер).
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глиин» ОП Маркинский кирпичный завод, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.
4. Объект испытаний и его характеристика: Кирпич «Мираж 01» 1,4 НФ.  
дата изготовления 16.02.2018г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): АО «Владимировский карьер тугоплавких глиин» ОП Маркинский кирпичный завод, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/1386 от 11.09.2018г.  
Время и дата отбора проб (образцов): 12 час.20 мин. 11.09.2018г.  
Фамилия, инициалы, должность проводившего отбор проб (образцов): Растворова С.Н. пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.  
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 14 час.00 мин. 11.09.2018г.  
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере.  
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-  
Отклонения от процедуры отбора проб: -
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/408 от 05.03.2018г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ТУ 5741-002-34143685-2008 «Кирпич и камни керамические промышленные. Технические условия».
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ – 99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».



12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование , инвентарный номер,(заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о государственной поверке/аттестации	
	номер	Срок поверки/аттестации
Дозиметр-радиометр ДРБП-03 №16370-07, зав.№90605, 2009г	08.004714.18	От 17.05.2018г до 16.05.2019г
Рулетка измерительная ,металлическая ЕХ 10/5.зав.№ 4301	клеймо	От 10.2017г. до 10.2018г.
Весы лабораторные электронные ВМ2202, №49299-з зав.№ 297610, 2010г	02.003025.18	От 22.06.2017г до 21.06.2019г
Гиря калибровочная 2кг F2,Зав.№-Z-25825556, 2010г	02.003031.18	От 22.06.2017г до 21.06.2019г
Гамма -бета спектрометрический комплекс «Прогресс БГ», №137040-з,Зав.№9827, 1998г	08.017060.17	От 14.12.2017г до 13.12.2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<p align="center">Радиологические исследования (минеральное сырье)</p> <p align="center">Образец поступил: 14 час. 00 мин. 11.09.2018 г.      Код: 110918.С.01/3063-В.1</p> <p align="center">№ протокола испытаний: 01/3063-В</p>				
Гамма фон на местности 0,12 мкЗв/ч				
Мощность эквивалентной дозы (МЭкД) гамма — излучения в помещении склада от продукции				
1	Мощность эквивалентной дозы (МЭкД) гамма - излучения	0,13 ± 6% мкЗв/ч	Не более 0,60 мкЗв/ч	МУ 2.6.1.2838-11
1. Точка отбора проб: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глиен» ОП Маркинский кирпичный завод, Кирпич «Мираж 01» 1,4 НФ.				
1	K 40	620,8 ± 1,1e + 02 Бк/кг		ГОСТ 30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003 г
2	Th 232	78,93 ± 15,00 Бк/кг		ГОСТ 30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003 г
3	Ra 226	43,33 ± 16,00 Бк/кг		ГОСТ 30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003 г
Значение эффективной активности ЕРН (199,5 ± 27,0 Бк/кг)				
<p>Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В. (подпись)</p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О. (подпись)</p>				
Код образца(пробы): 110918.С.01/3063-В.1			Общее количество страниц: 3    Страница: 3	

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия  
ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ  
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: [master@donses.ru](mailto:master@donses.ru), <http://www.donses.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,

г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

ТЕЛ. (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: [gigiena@kamensk.donpac.ru](mailto:gigiena@kamensk.donpac.ru)

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в

реестр 24.04.2015г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала  
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»  
в г. Каменске-Шахтинском  
С.В. Андрейчук  
19 сентября 2018г.

**Экспертное заключение**

по результатам лабораторных испытаний

№ 23-02-15/1386.1-ЭЗ от 19.09.2018г.

Наименование и местонахождение заказчика: АО «Владимировский карьер тугоплавких глин», 346376, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (карьер).

Наименование пробы (образца): Кирпич «Мираж 01» 1,4 НФ.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» ОП Маркинский кирпичный завод,, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление №23-01-11/408 от 05.03.2018г.

2. Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-03.1-05/1386 от 11.09.2018г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 01/3063-В от 19.09.2018г.

4. ТУ, ТИ, СТО (и другие документы изготовителя, где указаны нормативы органолептических и /или физико-химических показателей) -

5. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ТУ 5741-002-34143685-2008 «Кирпич и камни керамические промышленные. Технические условия».

Дополнительные сведения: -

Экспертное заключение № 23-02-15/1386.1- ЭЗ от 19.09.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	



Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Вывод: проба, соответствует п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), п. 4.2.3. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» по радиологическим показателям (по результатам спектрометрического исследования естественных радионуклидов значение эффективной активности ЕРН  $199,5 \pm 27,0$  Бк/кг при нормативном значении 370 Бк/кг, продукция относится к 1 классу строительных материалов, обращение с которой не требует ограничений и которая может использоваться в строительстве (строящихся, жилых и реконструируемых зданиях) в пределах населенных пунктов.

Врач по общей гигиене



В.И. Иванов

Экспертное заключение № 23-02-15/1386.1- ЭЗ от 19.09.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 2
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	