

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67
ИНН/КПП 6167080156/614702001, р/сч №40501810260152000001 БИК 046015001 УФК по Ростовской области (5808, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском л/с 20586U64250) Отделение Ростов-на-Дону г.Ростов-на-Дону) Телефон: (86365) 7-22-63, факс: (86365) 7-22-63

Фактический адрес испытательного лабораторного центра:
347810, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, д.79

Аттестат аккредитации
РОСС RU.0001.510876
Дата включения
аккредитованного лица
в реестр 22.07.2016г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 01/3056-B от 19.09.2018г.

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика: АО «Владимировский карьер тугоплавких глин», ИНН 6148005499, ОГРН 1026102160303.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации): АО «Владимировский карьер тугоплавких глин», 346376, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (карьер).
3. Место отбора проб (образцов), его адрес: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» ОП Маркинский кирпичный завод, Ростовская область, Октябрьский район, х. х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.
4. Объект испытаний и его характеристика: Кирпич «Красный» 1 НФ.
дата изготовления 08.08.2018г.
5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» ОП Маркинский кирпичный завод, Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.
6. Акт отбора проб (образцов) № 23-02-15/1379 от 11.09.2018г.
Время и дата отбора проб (образцов): 09 час.45 мин. 11.09.2018г.
Фамилия, инициалы, должность проводившего отбор проб (образцов): Растворова С.Н., пом. врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.
Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 14 час.00 мин. 11.09.2018г.
Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термоконтейнере.
Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ:-
Отклонения от процедуры отбора проб: -
7. Цель проведения испытаний: заявление №23-01-11/408 от 05.03.2018г.
8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедуры отбора несет ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».
9. Документы, устанавливающие методику отбора проб: ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов», МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности».
10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция: ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ТУ 5741-002-34123685-2008 «Кирпич и камни керамические промышленные. Технические условия».
11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Код образца(пробы): 110918.C.01/3056-B.1



Общее количество страниц: 3 Страница: 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г.Каменске-Шахтинском

2. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Свидетельство о государственной поверке/аттестации	
	номер	Срок поверки/аттестации
Дозиметр-радиометр ДРБП-03 №16370-07, зав.№90605, 2009г	08.004714.18	От 17.05.2018г до 16.05.2019г
Рулетка измерительная, металлическая ЕХ 10/5, зав.№ 4301	клеймо	От 10.2017г. до 10.2018г.
Весы лабораторные электронные ВМ2202, №49299-з зав.№ 297610, 2010г	02.003025.18	От 22.06.2017г до 21.06.2019г
Гиря калибровочная 2кг F ₂ , Зав.№-Z-25825556, 2010г	02.003031.18	От 22.06.2017г до 21.06.2019г
Гамма-бета спектрометрический комплекс «Прогресс БГ», №137040-з, Зав.№9827, 1998г	08.017060.17	От 14.12.2017г до 13.12.2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
<p>Радиологические исследования (минеральное сырье)</p> <p>Образец поступил: 14 час. 00 мин. 11.09.2018г. Код: 110918.С.01/3056-В.1</p> <p>№ протокола испытаний: 01/3056-В</p>				
Гамма фон на местности 0,12мкЗв/ч				
Мощность эквивалентной-дозы (МЭкД) гамма — излучения в помещении склада от продукции				
1	Мощность эквивалентной дозы (МЭкД) гамма - излучения	0,13± 6%мкЗв/ч	Не более 0,60 мкЗв/ч	МУ 2.6.1.2838-11
1.Точка отбора проб: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глин» ОП Маркинский кирпичный завод, Кирпич «Красный»- 1 НФ				
1	K 40	514,3± 1 е +02 Бк/кг		ГОСТ30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003г
2	Th 232	59,66± 13,00 Бк/кг		ГОСТ30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003г
3	Ra 226	63,81± 17,00 Бк/кг		ГОСТ30108-94 МИ ЦМИИ ГНМЦ от 22.12.2003г
Значение эффективной активности ЕРН (185,7± 25,5 Бк/кг)				
<p>Ответственный за оформление данного протокола:  пом. врача по коммунальной гигиене, Титова Е.В. (подпись)</p> <p>Руководитель испытательного лабораторного центра:  Гусева И.О. (подпись)</p>				
Код образца(пробы): 110918.С.01/3056-В.1		Общее количество страниц: 3 Страница: 3		

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Каменске-Шахтинском



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-ШАХТИНСКОМ-
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: ул. 7-я линия, д. 67, Ростов-на-Дону, 344019.

Тел.: (863) 251 04 92, факс: (863) 251 02 06, E-mail: master@donses.ru, <http://www.donses.ru>

ОКПО 76921470, ОГРН 1056167011944, ИНН/КПП 6167080156/616701001

Адрес места фактической деятельности филиала: ул. Пушкина, 79,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 347810

ТВЛ (86365) 7-22-63, ФАКС. (86365) 7-22-63 E-MAIL: gigiena@kamensk.donpac.ru

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.710028

Дата включения

аккредитованного лица в
реестр 24.04.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»
в г. Каменске-Шахтинском
С.В. Андрейчук
19 сентября 2018г.

Экспертное заключение

по результатам лабораторных испытаний

23-02-15/1379.1- ЭЗ от 19.09.2018г.

Наименование и местонахождение заказчика: АО «Владимировский карьер тугоплавких глин», 346376, Россия, Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская (Карьер).

Наименование пробы (образца): Кирпич «Красный» 1 НФ.

Дата изготовления (розлива) продукции: 08.08.2018г. номер, объем партии п.260-18

Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну): АО «Владимировский карьер тугоплавких глин», ОП Маркинский кирпичный завод, Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.

Наименование места отбора пробы (образца), его адрес: склад готовой продукции АО «Владимировский карьер тугоплавких глин». ОП Маркинский кирпичный завод, Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Ивана Образцова, 1.

Материалы, представленные на экспертизу:

1. Заявление №23-01-11/408 от 05.03.2018г.

2. Акт отбора проб ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 23-02-15/1379 от 11.09.2018г.

3. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском № 01/3056-В от 19.09.2018г.

Экспертное заключение № 23-02-15/1379.1- ЭЗ от 19.09.2018г.	Общее количество страниц: 2 Страница: 1
Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском	
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»	

4.ТУ, ТИ, СТО (и другие документы изготовителя, где указаны нормативы органолептических и /или физико-химических показателей) -

5. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», ТУ 5741-002-34143685-2008 «Кирпич и камни керамические промышленные. Технические условия».

- Дополнительные сведения: -

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения».

Вывод: проба, соответствует п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности(НРБ-99/2009), п. 4.2.3. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения» по радиологическим показателям (по результатам спектрометрического исследования естественных радионуклидов значение эффективной активности ЕРН $185,7 \pm 25,5$ Бк/кг при нормативном значении 370 Бк/кг, продукция относится к 1 классу строительных материалов, обращение с которой не требует ограничений и которая может использоваться в строительстве (строящихся, жилых и реконструируемых зданиях) в пределах населенных пунктов.

Врач по общей гигиене



В.И. Иванов

Экспертное заключение № 23-02-15/1379.1- ЭЗ от 19.09.2018г.

Общее количество страниц: 2
Страница: 2

Ответственность за результаты лабораторных испытаний несет ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском
Настоящее заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»